

## Introduzione

Il presente documento descrive l'oggetto della fornitura ed i requisiti tecnici minimi richiesti.

In particolare, la fornitura riguarda la verniciatura di n.1 modelli di carena, monoscafo. Il modello sarà realizzato in legno di cirmolo.

Il modello verrà impiegato in campagne sperimentali in vasca navale. Sarà pertanto immerso in acqua dolce per tutta la durata delle prove, pari a circa 60 giorni.

La verniciatura è necessaria, oltre che per fini estetici, per garantire un buon grado di impermeabilizzazione dei modelli. È scontato che durante le prove non si debbano verificare fenomeni di degrado delle superfici trattate.







Il processo di verniciatura deve garantire caratteristiche quali:

- Buona impermeabilizzazione esterna della carena.
- Sufficiente impermeabilizzazione al livello dell'interno della carena, in particolare fondo (sentina). Per la parte interna non è di interesse la finitura superficiale.
- Ottimo grado di finitura superficiale della superficie esterna.

## Scheda di processo

Di seguito si riporta in forma compatta la scheda di processo suggerita per il ciclo di verniciatura. Nell'ultima colonna si riporta il colore richiesto.

Tabella Scheda di processo riassuntiva

	PROCESSO	TECNICA	SUPERFICIE CARENA		PRODOTTO	COLORE
0	Stuccatura e carteggiatura		ESTERNO	Q.B. P220	STUCCO CARROZZERIA + CARTA ABRASIVA	-
1	Impregnante		ESTERNO	n.1 mano	TURAPORI PER LEGNO o RESINA VINILESTERE (1 mano)	-
2	Fondo		ESTERNO	n. 2 mani	FONDO POLIURETANICO BICOMPONENTE	-
3	Stuccatura e carteggiatura		ESTERNO	Q.B. P220	STUCCO CARROZZERIA + CARTA ABRASIVA	-
4	Smalto di finitura		ESTERNO	n.2 mani	SMALTO POLIURETANICO BICOMPONENTE	Nero opaco RAL9005

# Caratteristiche del modello C-6667 (JBC)

Le caratteristiche della carena C-6667, oggetto della presente specifica tecnica, sono riportate in Tabella.

○ **Colore superficie esterna:** Nero opaco RAL9005.


Tabella. Caratteristiche della carena C-2638

Grandezza	Valore
Lunghezza (LOA)	5.2 m
Larghezza (BOA)	0.8 m
Altezza (Hmax)	0.6 m
Superficie esterna	9 mq
Peso	340 kg
Materiale	Legno di cirmolo
Colore superficie esterna	<u>Nero Opaco RAL 9005</u>

Di seguito sono mostrate alcune immagini della carena.



Figura Vista modello #1



*Figura Vista modello #2-3*

## Informazioni per la quotazione

Si riportano di seguito alcune indicazioni per la quotazione del servizio di verniciatura:

- Il servizio di verniciatura avverrà presso i locali della ditta appaltatrice.
- Nella quotazione dovranno essere incluse le spese di trasporto (A/R) per il modello.
- Il trasporto del modello dovrà essere effettuato con un mezzo idoneo dotato di copertura in modo da evitare in ogni modo una eventuale esposizione alle intemperie.
- Il modello sarà reso disponibile al trasporto con 2 settimane di preavviso.
- L'esecuzione del servizio di verniciatura dovrà avvenire in 2 settimane.